

測試報告

號碼：CT/2015/C0002A

日期：2016/01/07

頁數：1 of 4

THE CONTINUITY COMPANY

HEATHROW HOUSE, BATH ROAD, HOUNSLOW, MIDDLESEX UK TW59AT



以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：THE CONTINUITY COMPANY
樣品名稱：FRYPANS 28cm BERNDES RED EDITION (P500796)
樣品材質：ALUMINIUM + NON-STICK COATING
收件日期：2015/12/01
測試期間：2015/12/01 TO 2015/12/09

測試需求：(1) 依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授食字第1021350146號令修正)進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。
(2) 其他測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果：請見下一頁。



Troy Chang / Manager - Tech
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2015/C0002A

日期：2016/01/07

頁數：2 of 4

THE CONTINUITY COMPANY

HEATHROW HOUSE, BATH ROAD, HOUNSLOW, MIDDLESEX UK TW59AT



測試結果

測試部位 No.1 : 紅色金屬鍋內部及其上黑色塗層 (28cm)

(1)

測試項目	單位	測試方法	定量極限	結果	限值
				No. 1	
高錳酸鉀消耗量-(水, 95°C, 30分鐘)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告).	3	n. d.	10
重金屬(以鉛計)-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)	ppm		1	Negative	1
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測.	0.05	n. d.	1.5
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	0.3
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	30
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d.	9
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d.	9
己二酸二(2-乙基己基)酯 (DEHA) (CAS No.: 103-23-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	18
著色劑-(水, 95°C, 30分鐘)	**		參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告).	-	Negative
著色劑-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)	**	-		Negative	-
著色劑-(正庚烷, 25°C, 1小時)	**	-		Negative	-
著色劑-(20%酒精, 60°C, 30分鐘)	**	-		Negative	-

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2015/C0002A

日期：2016/01/07

頁數：3 of 4

THE CONTINUITY COMPANY

HEATHROW HOUSE, BATH ROAD, HOUNSLOW, MIDDLESEX UK TW59AT



(2)

測試項目	單位	測試方法	定量極限	結果	限值
				No. 1	
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No. : 117-84-0) (正庚烷, 25°C, 1小時) (*)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測。	0.05	n. d.	-

備註：

- 0.1wt% = 1000ppm
- LOQ = Limit of Quantification (定量極限)
- n. d. = Not Detected = 小於 LOQ (未檢出)
- 基於商業競爭及其他因素考量, 除了第一頁的資料以外, 顧客表示無法提供其餘與樣品相關的資料。
- "-" = Not Regulated / 無規格值
- **定性分析(無單位)
- Negative / 陰性(未偵測到), Positive / 陽性(已偵測到)
- (*) : 此項目未取得衛生福利部食品藥物管理署認證。
- 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果, 至若本產品之合法性, 仍應由主管機關依法判斷。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2015/C0002A

日期：2016/01/07

頁數：4 of 4

THE CONTINUITY COMPANY

HEATHROW HOUSE, BATH ROAD, HOUNSLOW, MIDDLESEX UK TW59AT



* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

CT/2015/C0002



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。